GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI KUPFERPASTE

Verhinderung von Festbrennen und Festrosten

Produktbeschreibung

Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Schraub- und Steckverbindungen, Dichtungen, Flanchen und Führungen. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie speziell aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe reduzieren Reibung und Verschleiß und erleichtern Montage und Demontage.

Anwendung

- Oberflächen sollen sauber und fettfrei sein
- Produkt dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel oder Ledertuch auftragen
- Überschuss muss nicht entfernt werden

Haltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit der GREWI Kupferpaste beträgt im ungeöffneten Gebinde und bei kühler/trockener Lagerung 2 Jahre. Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblatter.

Technische Daten

Basis:	Mineralöl	
Konsistenzgeber:	anorganisch	
Temperatureinsatzbereich:	- 20°C bis + 1000°C	
Konsistenzklasse:	3 (NLGI grade)	DIN 51818
Dichte:	0,906 g/cm3	
Farbe:	kupferfarben	DIN ISO 2049
Grundölflammpunkt:	> 300 °C	DIN ISO 2592
Grundölviskosität (40°C):	280 mm²/s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 20°C:	0,92 mm²/s	DIN 51562
Tropfpunkt:	nicht tropfend	ISO 2176
Wasserbeständigkeit:	0 – 90	DIN 51807-1
Stahlkorrosion (Emcor) dest. Wasser	0 / 0	ISO 11007