GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI POWER-ZINK-SPRAY HELL

Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen vor Rost und Korrosion

Produktbeschreibung

GREWI POWER-ZINK-SPRAY HELL ist eine schnell-trocknende Zinkstaub-Korrosionsschutz-Grundierung auf der Basis ausgewählter Bindemittel mit einem sehr hohen metallischen Zinkanteil.

Besondere Eigenschaften

- Grundierung für alle Metallteile bei denen ein überdurchschnittlicher Korrosionsschutz gefordert ist
- Haftet auf fast allen Metallen
- Ohne Grundierung überlackierbar
- Gute elektrische Leitfähigkeit, deshalb auch als Punktschweißfarbe geeignet
- Schnelltrocknend
- Ergibt eine glatte, porenfreie Lackschicht

Anwendungsgebiete

- Stahl- und Anlagenbau
- Maschinen-, Schiffs-, Gerätebau, Karosseriebau uvm.
- In der Schweißtechnik

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, öl- und fettfrei, sowie frei von Staub, losen Anhaftungen und Rost sein. Eine optimale Vorbehandlung des Untergrundes stellt das Sandstrahlen dar. GREWI POWER-ZINK-SPRAY HELL auf Raumtemperatur (20°C) bringen. Behälter nach dem hörbaren Klappern der Mischkugeln ca. 2 Minuten intensiv schütteln.
Nach unseren Erfahrungen stellt sich eine Schichtdicke von 60 – 80 µm als ausreichend für einen optimalen Korrosionsschutz dar. GREWI POWER-ZINK-SPRAY HELL mit einem Abstand von 20 – 25 cm im Kreuzgang auf den zu beschichtenden Untergrund geben (senkrecht / waagrecht). Um die vorgenannte Schichtdicke zu erreichen, müssen zwei Kreuzgänge aufgetragen werden.
Bitte nach der ersten Lackierung die Beschichtung abtrocknen lassen, darauf folgend die zweite Schicht aufbringen.

Besondere Hinweise

Salznebelsprühtest über 800 Stunden, keine Unterwanderung, dornbiegefest Durchmesser 32 mm keine Rissbildung. Gitterschnitt Gt 0 – 1.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Hinweis

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht unter unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.