GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI FASSADENIMPRÄGNIERUNG

Für alle offenporigen Natur- und Kunststeine

Anwendung

GREWI Fassadenimprägnierung ist auf Basis von Polyacrylate und Lösemittelnaphta. Es ist eine fertige Lösung als Einlassmittel und eignet sich für alle saugenden Untergründe von Natursteinen und Kunststeinen ab 120er Schliff. Es zieht in den Untergrund ein und verleiht dem Belag eine schöne Farbtonvertiefung und natürliche Gleichmäßigkeit (Nass-Effekt). Die Verdunkelung des Belages macht die Fläche unempfindlicher gegen organische und anorganische Flecken (Ölflecken) und schafft einen Witterungsschutz.
Hier durch wird die Oberfläche geschlossen!
Vorversuch immer empfehlenswert!
Bei Einsatz im Außenbereich ist der große Vorteil die UV-Beständigkeit!
Bei dichten Steinsorten oder auch Schiefer bildet das Produkt eine strapazierfähige Beschichtung mit Verdunkelung der Oberfläche.

Verarbeitung

Bei stark verschmutzten oder optisch nicht akzeptablen Untergründen, sollte vor der Behandlung des Belages eine gründliche Reinigung durchgeführt werden. Dadurch wird auch die Saugfähigkeit des Untergrundes erhöht. Hier empfehlen wir je nach Untergrund ein Produkt aus unserer Reiniger-Palette.
Gründlich mit Wasser nachspülen.

Vor Anwendung mit GREWI Fassadenimprägnierung muss der Untergrund lufttrocken sein - maximale Feuchtigkeit 1 – 2 %. Danach kann das Aufbringen von GREWI Fassadenimprägnierung, sowohl mit einem Pinsel, Rolle, als auch im Sprühverfahren erfolgen.
Hier durch wird eine gleichmäßige Verteilung erreicht, des weiteren die Oberfläche von zuviel aufgebrachtem GREWI Fassadenimprägnierung befreien; Pfützenbildung vermeiden!

Das Material muss vollständig im Stein eingezogen und eingetrocknet sein, damit eine Rutschsicherheit gegeben ist!
Die Intensität der Farbton-Vertiefung tritt sofort ein.

Der Verbrauch liegt 150 – 500 ml / m² je nach Untergrund. Bei stark saugenden Untergründen, kann das Aufbringen von GREWI Fassadenimprägnierung selbstverständlich wiederholt werden, bis optisch eine Sättigung eintritt.

Technische Daten

Gefahrstoff	GHS08
Gefahrgut	3, III/ UN3295

Hinweis

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.